

# Laga V ägg

Dammreducerat sj älv torkande v äggspackel f ör uppfyllnad, avj ämning och sl ätspackling av v ägg och tak inomhus. Upp till 100 mm i ett skikt. Uppfyllnad och justering p å underlag av betong, l ättbetong, sten och keramik, puts av minst klass CS III samt gipsskivor. Anv änds p å v ägg och innertak. L ämplig som underlag f ör klinker, tapeter och m ålning. F ör inomhusbruk.

## Arbetsanvisning

### Förarbete:

Underlaget ska vara rent och fritt från damm, cementhud, fett, formolja och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Starkt sugande underlag, till exempel uttorkad l ättbetong, tegel och betong, behandlas med Finja Primer G21 f öre spackling. Icke sugande underlag, till exempel t äta f ärgar, gipsskivor och metall f örbehandlas med Primer Grepp. Temperaturen i underlag och lokal ska vara 10 °C till 25 °C. Nygjuten betong b ör inte överspacklas inom en m ånad efter gjutning. Ytor gjutna mot sl ät form b ehöver ruggas upp innan spackling.

### Blandning:

En säck om 15 kg blandas i 3,0–3,9 liter rent kranvatten till en klumpfri massa, d ärefter ytterligare tv å minuter. Blandning sker med bormaskin och visp. Variera vattenm ängden efter önskad konsistens.

### Applicering:

Applicera produkten med st älspackel. Tjockare skikt kan med f ördel appliceras med murslev. Skrapa p å ett tunnare skikt och bygg sedan upp till önskad tjocklek.

### Efterarbete:

När spacklet är halvhärdat är det l ätt att skära och forma. Sickla av eventuellt överskottsmaterial s å snart massan har härdnat n ågot, det spar mycket sl ijobb.

### Bel äggning:

T ätskikt kan appliceras när produkten är yttorr, normalt ca 1–3 timmar efter spackling. Vid fukt känsliga ytskikt f ölj leverant örens anvisningar.

## Teknisk data

Bearbetningsbar	20–30 min
Ätgång	Ca 13 kg/m <sup>2</sup> vid 10 mm skikt
Skikt tjocklek	3–100 mm
Tryckhållfasthet 28 dygn	10 MPa
Böjdraghållfasthet 28 dygn	3 MPa

## Förpackning

Produkten levereras i 15 kg säck.

## Lagring

Anv änds inom 12 m ånader från tillverkningsdatumet p å f örpackningen. F örutsätter torr f örvaring i obruten f örpackning.

Finja kan inte ta ansvar f ör att annan information än vad som anges under teknisk data är korrekt. F örhållanden som ligger utanf ör Finjas ansvar är t.ex. hantering, bearbetning, arbetsutförande, ev. reaktioner med andra material samt lokala f örhållanden p å lagrings- eller arbetsplatsen. F ör aktuell information se alltid [www.finja.se](http://www.finja.se).

**FINJA**